







Спецификация в соответствии со стандартом EN 654
Imperial Texture

Структура	Тип покрытия			Полугибкая ПВХ плитка	
	Дополнительные комментарии			Гомогенное	
	На полимерной основе			Поливинилхлорид	
	Рисунок			муар	
	Общая толщина	EN 428		3,2 мм	
	Классификация	EN 685		Класс 23/34/42	
	Размеры плитки	EN 427		30,5 x 30,5 см x см	
	Количество плиток			4,18 м ² в упаковке	
Общий вес	EN 430		6830 г / кв.м		
Безопасность	Пожаробезопасность	EN 13501-1		Bfl-s1	
	Сертификат IMO			Да	
	Коэффициент истирания	EN 13893		DS (> 0,30)	
	Поправка No. 1907 / 2006 к REACH	Article 33			> 0,1 бутилбензилфталат
Эксплуатационные характеристики	Шумопоглощение	ISO 140-8	2 Децибелл		
	Остаточное углубление	EN 433	< 0,1 мм		
	Цветостойкость	ISO 105-B02	номинальное значение 7		
	Вертикальное сопротивление	EN 1081	-		
	Электропроводность	VDE 0100	> 200 кОм мин.		
	Электростатичность	EN 1815		≤ 2,0 кВольт макс.	
	Сопротивление теплопроводности	EN 12667	≤ 0,17 кв.м К/Вт		
	Теплопроводность	EN 12524	0,25 Класс		
	Устойчивость к стульям на колесах	EN 425		подходит (Тип W)	
	Устойчивость к полам с водным подогревом			подходит (макс. 28°C)	



	Произведено в :	Imperial Texture
	Armstrong World Industries, Inc.	EN 14041 : 2004
	1401 N. Hobbie Avenue Kankakee, IL 60901	05

Напольное покрытие Armstrong необходимо укладывать согласно инструкции компании Armstrong. Регулярная уборка, поможет сохранить хороший внешний вид покрытия на долгий срок. Покрытия Armstrong можно использовать только в качестве напольных покрытий. Компания Armstrong сохраняет за собой право совершенствовать инструкции по обращению с покрытиями без специального уведомления. Дополнительную информацию смотрите на сайте: www.armstrong.eu